

Общество с ограниченной ответственностью
«Федеральная Трубная Компания РОСТР»

ОКП 224812

Группа Л-26

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ФТК РОСТР»
_____ И.М.Юрченко
«__» _____ 2009 г

ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ГОФРИРОВАННЫЕ
ДВУХСЛОЙНЫЕ
ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ТУ 2248-001-83855058-2009
(впервые)

Дата введения: 6 апреля 2009

Количество листов: _____


Санкт-Петербург
2009 г.

Настоящие технические условия распространяются на трубы из полипропилена гофрированные двухслойные для подземных сетей водоотведения (далее по тексту – трубы), предназначенные для систем водоотведения сточных вод при максимальной температуре постоянных стоков 60°C и кратковременных стоков с температурой до 100°C.

Трубы изготавливаются кольцевого сечения с номинальным наружным диаметром от 200 до 600 мм, производятся методом непрерывной шнековой экструзии с формированием непрерывного гофра на наружной поверхности и сваркой гладкого внутреннего слоя трубы по местам впадин гофрированной поверхности.

Гофрированные двухслойные трубы из полипропилена производятся двух типов: без раструба тип А(рис.1) , с обыкновенным раструбом тип Б (рис.2-рис.7).

а)



б)




Рисунок 1 Схема полипропиленовой трубы с двухслойной стенкой
а) общий вид, б) секция трубного профиля




Рисунок 2. Схемы профилей труб номинальным диаметром 200 мм и их соединений




Рисунок 3. Схемы профилей труб номинальным диаметром 250 мм и их соединений.




Рисунок 4. Схемы профилей труб номинальным диаметром 300 мм и их соединений.






Рисунок 5. Схемы профилей труб номинальным диаметром 400 мм и их соединений.



а) соединение труб



б) профиль трубы с раструбом

Рисунок 6. Схемы профилей труб номинальным диаметром 500 мм и их соединений.




Рисунок 7. Схемы профилей труб номинальным диаметром 600 мм и их соединений.

Пример обозначения трубы при заказе:

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, представлен в приложении А.

1 Технические требования

1.1 Основные параметры и характеристики свойств

1.1.1 Трубы должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и конструкторской документации, утвержденным в установленном порядке.

1.1.2 Размеры труб и их элементов должны соответствовать значениям размеров безнапорных гофрированных полипропиленовых труб, предназначенных для наружных сетей бытовой и ливневой канализации, приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

DN, мм	l _с , мм	e _в , мм	e _н , мм	D _в , мм	D _н , мм
200	27,50	1,50	1,20	197,50 (+ 0,7/-1,4)	225,70 (+ 0,7/-1,4)
250	33,00	1,80	1,40	247,50 (+ 0,9/-1,7)	282,90 (+ 0,9/-1,7)
300	41,25	2,00	1,70	296,56 (+ 1,1/-2,1)	340,00 (+ 1,1/-2,1)
400	55,00	2,40	2,20	395,00 (+ 1,4/-2,8)	452,60 (+ 1,4/-2,8)
500	60,95	3,10	2,70	495,00 (+ 1,7/-3,4)	565,70 (+ 1,7/-3,4)
600	69,65	3,60	3,40	594,00 (+ 2,1/-4,1)	678,90 (+ 2,1/-4,1)

Таблица 2

DN, мм	l ₁ , мм	l ₂ , мм	l ₃ , мм	l ₄ , мм	l ₅ , мм	l ₆ , мм	l ₇ , мм	l ₈ , мм	D ₁ , мм	L, мм	e _p , мм
200	63,00	75,00	-	38,50	148,00	42,20 ± 2,00	90,00	186,50	227,30 ± 0,80	6150,00 ± 30,00	≥ 1,60
250	60,70	75,00	61,90 ± 5,00	31,00	161,00	53,20 ± 2,00	92,50	192,00	284,90 ± 1,00	6149,00 ± 30,00	≤ 2,00
300	83,60	75,00	69,00 ± 5,00	31,30	166,00	61,50 ± 2,00	90,00	200,30	342,40 ± 1,20	6137,00 ± 30,00	≤ 2,40
400	70	75,00	64,90 ± 5,00	41,40	169,60	56,00 ± 2,00	90,00	211,00	455,80 ± 1,60	6076,00 ± 30,00	≤ 3,20
500	115,30	75,00	137,30 ± 5,00	47,00	245,70	130,40	90,00	-	569,70 ± 2,20	6046,00 ± 50,00	≥ 3,00
600	150,80	75,00	172,10 ± 5,00	47,00	289,30	164,60 ± 2,00	90,00	-	683,70 ± 2,60	6002,00 ± 50,00	≥ 4,10

ПРИМЕЧАНИЯ

- в таблицах 1 и 2 значения, для которых не указаны допустимые отклонения, приведены для справки
- расчет значений толщин стенок производился эмпирическим путем, отклонения толщины стенки труб могут достигать ± 10 %
- возможны отклонения от гладкости внутренней поверхности трубы

1.1.3 Овальность труб, измеренная по наружному диаметру не должна превышать 2%.

1.1.4 Трубы должны быть обрезаны по центру в месте сопряжения наружного и внутреннего слоев перпендикулярно (предельное отклонение $\pm 2^{\circ}$) оси трубы без заусенцев.

1.1.5 Свойства труб должны соответствовать показателям, указанным в таблице 3.

Таблица 3 Свойства труб

№	Наименование показателя	Значение показателя	Метод испытания
1	Внешний вид	<p>Внутренняя и внешняя поверхности труб должны быть ровными, без пустот, неоднородностей, потеков, инородных включений и трещин. Профиль должен быть ровным, симметричным, без дефектов. Торцы трубы должны быть перпендикулярны ее продольной оси. Цвет труб – черный с зелеными продольными полосами, должен быть однородного оттенка и интенсивности по всей поверхности. Допускаются различные цвета на внутренней (зеленый) и внешней (черный) поверхностях. Поверхность труб должна соответствовать контрольному образцу (приложение 1).</p>	п. 5.7. настоящих технических условий
2	Геометрические размеры	Соответствие размеров, указанных в таблицах 1, 2 настоящих технических условий	п.5.8.- 5.17 настоящих технических условий
3	Изменение длины труб после прогрева, %, не более	3,0	п.5.18. настоящих ТУ ГОСТ 27078-86
4	Кольцевая жесткость, кН/м ² , не менее	10	п. 5.20. настоящих технических условий
5	Стойкость к 10 ударам падающим грузом при температуре 0°С (в условиях термостатирования)	Без разрушений	п. 5.21. настоящих
6	Герметичность соединения трубы при внутреннем давлении 0,1 МПа при T=20°С после испытаний в течение 15 мин.	Без признаков нарушения герметичности	п. 5.22. настоящих технических условий

Срок службы труб в подземных сетях водоотведения должен составлять не менее 50 лет.

1.2 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям.

1.2.1 Трубы должны изготавливаться из сырья полипропилена марки ПП-Б (PP-B) со свойствами, указанными в приложении Б.

1.2.2 В базовые композиции полипропилена на стадии изготовления могут быть добавлены красители и другие компоненты, придающие необходимые свойства получаемым изделиям. При этом трубы должны соответствовать показателям свойств, указанным в настоящих технических условиях.

1.2 Комплектность

1.2.1 Трубы типа Б поставляются в комплекте с резиновыми кольцами (Приложение В).

1.2.2 В комплект поставки должен входить в обязательном порядке документ (паспорт качества, сертификат соответствия и т.п.), удостоверяющий качество изделия.

1.4 Маркировка

1.4.1 Трубы должны иметь четкую маркировку, которая должна быть определяема в течение всего периода хранения труб и эксплуатации трубопровода.

1.4.2 Маркировка должна содержать следующую информацию:

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя,
- диаметр трубы, мм;
- тип трубы,
- материал трубы (полипропилен);
- класс жесткости, кПа;
- обозначение настоящих ТУ.

1.4.3 Допускается дополнительная маркировка изделия не оговоренная в п. 1.4.2.

1.4.4 На трубе длиной более 6,0 м должно быть нанесено не менее одной полной маркировки, на трубах длиной менее 6,0 м на наружной поверхности маркировка может быть не полной или отсутствовать.

1.4.5 Маркировка на наружную поверхность гофрированной двухслойной трубы наносится в процессе ее изготовления в матрицах гофратора.

1.4.6 Допускается маркировка трубы с использованием ярлыков (этикеток), а также с помощью струйного принтера.

1.4.7 На каждое грузовое место должна наноситься транспортная маркировка по ГОСТ 14192 -96 и ГОСТ Р 51474 – 99 с указанием основных, дополнительных и информационных надписей.

1.4.8 На каждое грузовое место должен крепиться ярлык из картона, фанеры или покрытой защитной пленкой бумаги, содержащей следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- условное обозначение изделия;
- номер партии;
- дата изготовления;
- количество изделий в упаковке в штуках;
- упаковщик.

1.5 Упаковка

1.5.1 Для труб упаковка не предусматривается.

1.5.2 Допускается по согласованию с потребителем упаковка труб методом пакетирования при условии обеспечения сохранности изделий и безопасности производства погрузочно - разгрузочных работ.

1.5.3 Формирование труб в пакеты производят следующими способами:

- сборка пакета в двух (при длине до 3,0 м) или трех (при длине 3,0 - 6,0 м) местах с помощью рамы из бруса деревянного по ГОСТ 9396-88, обтянутого лентой стальной упаковочной по ГОСТ 3560 -82 или полипропиленовой упаковочной лентой, скрепленными в замок. Полипропиленовую упаковочную ленту допускается фиксировать на деревянную раму с помощью скоб мебельных,
- перевязка пакета в двух (при длине труб менее 3,0 м) или через каждые 1,5 м (при длине труб более 3,0 м) местах по длине средствами по ГОСТ 21650 -86 (на расстоянии 500 – 1000 мм от краев пакета, а при длине труб более 3,0 м еще и через каждые 1,5 м) лентой стальной упаковочной по ГОСТ 3560 –82 или полипропиленовой упаковочной лентой, скрепленными в замок, или проволокой стальной низкоуглеродистой общего назначения по ГОСТ 3282-68 скрепленной в скрутку, с использованием мягкого прокладочного материала в качестве прокладки под проволоку.

1.5.4 Трубы длиной до 3,0 м включительно формируются в пакеты массой не более 50 кг.

1.5.5 Для механизированной погрузки пакеты укрупняются в транспортные пакеты. При формировании пакета необходимо соблюдать чередование с каждой стороны пакета раструбной и хвостовой частей (при изготовлении труб типа Б).

1.5.6 Средства формирования пакета (стальная лента, стальная проволока, полипропиленовая лента, деревянная обечайка и т.д.) запрещается использовать как место крепления элементов грузоподъемных механизмов при перемещении изделий.

1.5.7 При проведении погрузочно-разгрузочных работ строповку пакетов следует производить в двух местах на расстоянии 500 – 1000 мм от краев пакета. К каждому упаковочному месту должен крепиться ярлык с указанием:

- товарного кода продукции;
- условного обозначения продукции без указания настоящих технических условий;
- даты упаковки;
- количества (в штуках);
- № бригады или смены, упаковавшей данную продукцию.

1.5.8 По согласованию с заказчиком допускается любой другой способ упаковки труб или отсутствие упаковки, при условии их предохранения от разрушения, деформирования и пр. изменений, влекущих за собой в процессе хранения и транспортирования изменение потребительских свойств, указанных в настоящих технических условиях.

1.5.9 В один пакет упаковывают трубы одной партии. По согласованию с заказчиком допускается упаковка в один пакет изделий различных видов или размеров из двух или нескольких партий.

1.5.10 Допускается по согласованию с заказчиком поставка уплотнительных резиновых колец отдельно от труб, при этом количество колец должно быть на 1% больше, чем труб.

1.5.11 Резиновые уплотнительные кольца могут быть упакованы в мешки по ГОСТ 17811-78, ГОСТ 2226-97, ГОСТ Р 51720-2001, в ящики по ГОСТ 13841-95 или картонные коробки по ГОСТ 9142 -90 или ГОСТ 13514 -93 массой брутто не более 50 кг.

1.5.12 При упаковке в один пакет или в одну тару нескольких партий изделий количество ярлыков должно быть равно количеству упакованных партий.

2 Требования безопасности

2.1 Полипропилен, а также изделия из него при температурах эксплуатации не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. Работа с ними не требует особых мер предосторожности.

2.2 При изготовлении труб из полипропилена следует соблюдать требования безопасности, предусмотренные технологической документацией, утвержденной в установленном порядке.

2.3 Безопасность технологических процессов при производстве труб должна соответствовать ГОСТ 12.3.030-83.

Оборудование для изготовления гофрированных двухслойных труб из полипропилена должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003 -91 и ГОСТ 12.2.049-80, оградительные устройства и предохранительные приспособления должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.062-81, средства защиты от статического электричества должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.018-93.

Рабочие места должны быть организованы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2. 061-81.

2.4 Предельно допустимые концентрации основных продуктов термоокислительной деструкции в воздухе рабочей зоны производственных помещений и класс опасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.1.007-76 и приведенным в таблице 4.

Таблица 4. Предельно-допустимые концентрации продуктов термоокислительной деструкции полипропилена

№	Наименование продукта	Предельно допустимая концентрация, мг/м ³	Класс опасности	Действие на организм
1	Формальдегид	0,5	2	Выраженное раздражающее, sensibilizing
2	Ацетальдегид	5,0	3	Общее токсическое
3	Органические кислоты (в пересчете на уксусную кислоту)	5,0	4	Общее токсическое
4	Окись углерода	20,0	3	Общее токсическое
5	Аэрозоль полипропилена	10,0	4	Общее токсическое

2.5 Работающим на переработке труб и утилизации отходов должны выдаваться средства индивидуальной защиты, соответствующие требованиям ГОСТ 12.4.011-81:

- фильтрующие респираторы типа ШБ-1 по ГОСТ 12.4.028 -76 и ГОСТ 12.4.041-2001;
- защитные очки, а также наушники или ватные тампоны для защиты от шума.

В цехе всегда должны быть питьевая вода и аптечка с медикаментами для оказания первой медицинской помощи в случае необходимости.

2.6 Трубы, изготавливаемые по настоящим техническим условиям, следует отнести в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.044-89 к группе горючих материалов. Температура воспламенения полипропилена около 400 °С.

2.7 По пожарно-техническим характеристикам трубы из полипропилена следует относить к :

- группе горючести - Г3;
- группе воспламеняемости - В3;
- дымообразующей способности - Д3;
- токсичности продуктов горения - Т2.

2.8 Помещения для хранения полипропилена труб и сырья следует отнести к пожароопасным помещениям категории В.

2.9 Для тушения труб следует применять огнетушители любого типа, воду, водяной пар, огнегасительные пены, инертные газы, песок, асбестовые одеяла.

2.10 Для защиты от токсичных продуктов, образующихся в условиях пожара, при необходимости следует применять изолирующие противогазы любого типа или фильтрующие противогазы марки БКФ или респираторы противогазовые РПГ-67 по ГОСТ 12.4.004-74.

2.11 При приеме граждан на работу необходимо прохождение ими медицинского осмотра с заключением о профессиональной пригодности и медицинских периодических осмотров не реже 1 раза в 2 года в последующем.

3 Требования охраны окружающей среды

3.1 С целью предотвращения загрязнения атмосферы в процессе производства труб необходимо выполнять требования ГОСТ 17.2.3.02-78.

3.2 В процессе производства труб не образуется сточных вод в связи с использованием систем оборотного водоснабжения.

3.3 Образующиеся при производстве труб отходы полипропилена не токсичны, особого обезвреживания не требуют и подлежат вторичной переработке.

Непригодные для вторичной переработки отходы подлежат уничтожению в соответствии с санитарными правилами и нормами, предусматривающими порядок накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения промышленных отходов.

4 Правила приемки

4.1 Приемку продукции проводит ОТК предприятия – изготовителя в соответствии с требованиями настоящих технических условий и ГОСТ 15.309-98. Трубы предъявляются к приемке партиями. В партию следует включать все трубы одного диаметра, изготовленные из одних и тех же марки и партии сырья, на одной и той же технологической линии при одних и тех же установившихся технологических режимах, оформленных одним документом о качестве.

4.2 Размер партии труб должен составлять не более:

- 5000 м для диаметров 200 – 300 мм,
- 3000 м для диаметров 400- 600мм.

4.3 Каждая партия должна сопровождаться одним документом о качестве труб. В нём должны содержаться:

- наименование, адрес и/или товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование и условное обозначение изделия;
- номер партии и дата изготовления;
- размер партии (в кг, погонных метрах или шт.)
- подтверждение соответствия изделий требованиям настоящих Технических условий;
- штамп ОТК;
- обозначение настоящих ТУ.

4.4 Для проверки соответствия труб требованиям настоящих технических условий следует проводить приемо-сдаточные и периодические испытания в объемах и количестве, установленных программой испытаний (таблица 5).

Таблица 5

№ п/п	Контролируемый Параметр	Вид испытания		Номер пункта настоящих ТУ		Объем выборки из партии, шт.
		приемо-сдаточные	периодические	технических требований	методов контроля	
1	Внешний вид, маркировка	+	-	Таблица 3. п.1	п.5.7.	0,5%, но не менее 3 шт
2	Геометрические размеры	+	-	Таблица 1, 2, п.2	п.5.8.-5.73.	3
3	Изменение длины труб после прогрева	-	+	Таблица 3. п.3	п.5.18.	3
5	Кольцевая жесткость	-	+	Таблица 7. п.5	п.5.20.	3
6	Стойкость к удару	+	-	Таблица 7. п.6	п.5.21.	3
7	Герметичность соединений при внутреннем давлении	-	+	Таблица 7. п.7	п.5.22.	3
+ - испытания проводятся; - - испытания не проводятся.						

4.5 Отбор образцов для испытаний проводят методом случайной выборки.

4.6 Все испытания следует проводить не ранее чем через 15 часов после изготовления партии труб. Допускается производить отбор образцов для испытаний равномерно в процессе производства продукции.

4.7 При приемо-сдаточных испытаниях следует контролировать внешний вид, геометрические размеры, стойкость к удару и качество упаковки (если трубы упакованы). При несоответствии внешнего вида и геометрических размеров хотя бы одного образца из выборки требованиям настоящих технических условий приемку труб производят поштучно.

4.8 Если при приемо-сдаточных испытаниях стойкости к удару партия труб не будет соответствовать требованиям настоящих технических условий, то повторную проверку по этому показателю следует проводить на удвоенном количестве образцов, отобранных из той же партии.

В случае неудовлетворительных результатов повторной проверки партия труб приемке не подлежит и бракуется.

4.9 Периодические испытания следует проводить не реже одного раза в год. Трубы для периодических испытаний отбирают из партий, прошедших приемо-сдаточные испытания.

4.10 При неудовлетворительных результатах периодических испытаний выпуск изделий следует прекратить до выяснения причин, приведших к получению труб с показателями, несоответствующими требованиям настоящих технических условий.

4.11 Последующие испытания следует производить на каждой партии до получения удовлетворительных результатов по показателю несоответствия не менее чем на трех последовательно произведенных, после соответствующей корректировки технологических режимов, партиях труб.

4.12 Перед началом производства изделий из новых композиций сырья или при изменении технологических режимов следует проводить типовые испытания по всем показателям приемо-сдаточных и периодических испытаний.

4.13 После ремонта или изготовления новой оснастки проводят контроль всех геометрических размеров изделия.

5 Методы контроля

5.1 Выборку гофрированных двухслойных труб из полипропилена для испытаний осуществляют от партии методом случайного отбора. Размер выборки труб составляет три единицы продукции от партии либо равномерно отобранных в процессе их производства.

5.2 Из отобранных труб вырезают в произвольных местах пробы в виде отрезков длиной, мм, не менее:

- 1500 для диаметров 200 - 300 мм
- 2000 для труб с диаметрами 400 - 600 мм.

Из каждого отрезка (пробы) изготавливают по одному образцу для каждого вида испытаний.

Количество образцов по каждому виду испытаний труб должно быть не менее указанному в таблице 8.

Допускается изготавливать из одной пробы образцы для нескольких видов испытаний.

5.3 Образцы перед испытаниями (см. таблицу 8 п.п.2-6) настоящих технических условий необходимо кондиционировать не менее 2 часов в стандартных условиях при температуре (23 ± 2) С° в соответствии с требованиями ГОСТ 12423-66.

5.4 Соответствие сырья для изготовления изделий проверяют по сертификатам или паспортам качества на соответствие указанным в них характеристикам требованиям нормативно-технической документации на это сырье.

5.5 Входной контроль каждой партии сырья должен предполагать испытания на определение показателя текучести расплава в соответствии ГОСТ 11645-73.

5.6 Соответствие резиновых уплотнительных колец для комплектации изделий проверяют по сертификатам или паспортам качества на соответствие указанным в них характеристикам требованиям нормативно-технической документации на эти резиновые уплотнительные кольца.

Входной контроль каждой партии резиновых уплотнительных колец должен предполагать визуальный осмотр не менее 10 изделий из партии, отобранных методом случайной выборки, на соответствие показателей внешнего вида и размеров.

5.7 Внешний вид и качество поверхности труб проверяют визуально без применения увеличительных приборов сравнением с контрольным образцом, утвержденным в установленном порядке (приложение Г).

5.8 Определение размеров труб производят с помощью следующих средств измерения:

- штангенциркулей по ГОСТ 166-89;
- микрометров типа МК и МТ по ГОСТ 6507-90;
- стенкомеров по ГОСТ 11358-89;
- нутромеров индикаторных по ГОСТ 868-82;
- рулеток типа Р 20 Н 2 П по ГОСТ 7502-98;
- калибров и шаблонов, поверенных или аттестованных в установленном порядке.

Допускается применение специального мерительного инструмента, дающего необходимую точность измерения и аттестованного в установленном порядке.

5.9 Измерение внутреннего диаметра труб, D_v , (см. рис. 1) производят в двух взаимно перпендикулярных сечениях на расстоянии от торца трубы не менее 100 мм с

погрешностью не более 0,05 мм. За средний наружный диаметр трубы принимают среднее арифметическое значение результатов измерений. Среднее арифметическое значение полученных измерений округляют до 0,1 мм.

5.10 Овальность трубы определяют как разность между полученными при измерении максимальным и минимальным значениями ее внутреннего диаметра ($D_{в}$). Среднее арифметическое значение полученных измерений округляют до 0,1 мм.

5.11 Измерение наружного диаметра труб D (см. рис. 1) производят в двух взаимно перпендикулярных сечениях на втором, считая от торца, выступе с точностью 0,05 мм. За средний наружный диаметр трубы принимают среднее арифметическое значение результатов измерений. Среднее арифметическое значение полученных измерений округляют до 0,1 мм.

5.12 Толщины стенок слоев, $e_{н}$, $e_{в}$, $e_{об}$ и самих труб, e (см. рис. 2) измеряют на торцах минимум в четырех равномерно распределенных по окружности точках с точностью 0,05 мм. В качестве установленных толщин принимают средние арифметические значения результатов измерений. Среднее арифметическое значение полученных измерений округляют до 0,1 мм.

5.13 Измерение внутреннего диаметра раструбов труб, $D_{рв}$ (см. рис. 3-5), производят в двух взаимно перпендикулярных сечениях на расстоянии, мм, от торца трубы не менее: 60 для диаметра 160 мм, 70 – 200, 80 – 250, 90 – 315, 100 – 400, 110 – 500 и 130 – 630 мм с точностью 0,05 мм. За величину внутреннего диаметра раструба принимают среднее арифметическое значение результатов измерений, округленных до 0,1 мм.

5.14 Длину внутренней части раструбов на трубах, $l_{рв}$ (см. рис. 3-5) измеряют в одном месте с точностью 0,1 мм.

5.15 Длину отрезков труб измеряют одним месте с точностью 1 мм.

5.16 Полученные в результате измерений по п.п.4.7 – 4.15 показатели должны соответствовать требованиям и быть в пределах номинальных размеров с учетом установленных на них предельных отклонений.

5.17 Диаметр и длину раструбов труб допускается контролировать калибрами и шаблонами, размеры которых гарантируют соответствие размеров изделий требованиям настоящих технических условий.

5.18 Определение изменения длины труб после прогрева проводят по ГОСТ 27078-86 на образцах длиной (200 ± 20) мм в воздушной среде при температуре испытаний $(110 \pm 2)^\circ\text{C}$ при времени выдержки (60 ± 1) мин.

5.19 Разность показателей текучести расплава сырья и материала трубы не производится.

5.20 Кольцевая жесткость труб определяется по следующей методике. Испытание проводится при температуре $23 \pm 2^\circ\text{C}$. В качестве образцов для проведения испытаний служат не менее 3-х образцов гофрированных двухслойных труб из полипропилена одного типоразмера длиной $0,2D_2$, но не менее 300 ± 10 мм. Перед изготовлением образцов для испытаний) необходимо нанести маркировочную линию параллельно оси трубы. Испытание проводят на машине или на стенде, способном произвести усилие сжатия со скоростью перемещения подвижной плиты машины или гидравлического устройства 50 ± 5 мм/мин. При испытаниях продольная маркировочная линия должна располагаться относительно верхней плиты машины в трех положениях: с полным контактом и со смещением на угол 120° и 240° .

Подвижная плита машины или гидравлического устройства стенда приводится в контакт с образцом с минимальным усилием, чтобы сохранить образец в установленном положении. Образец сжимается плитами машины с постоянной скоростью 50 мм/мин при непрерывной регистрации измеряемых усилий и деформаций до получения относительной деформации вертикального диаметра 3% ($0,03 D_2$).

Кольцевая жесткость определяется по формуле

$$S = 0,01935 \frac{F}{L \cdot y} \text{ (кН / м}^2\text{)},$$

где F – сила, кН, соответствующая относительному укорочению вертикального диаметра кольцевого образца на 3 %;

L –длина образца, м;

y – абсолютное значение укорочения вертикального диаметра кольцевого образца, м, соответствующее 3 % относительного укорочения.

За показатель кольцевой жесткости трубы принимается среднее арифметическое трех значений, полученных в испытаниях.

5.21 Определение стойкости труб к удару падающим грузом проводят по методике, указанной в ISO 3127 – 94 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$. Перед проведением испытаний образцы кондиционируют при температуре минус $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ не менее 2 часов в воздушной среде. Испытания проводят на 10 образцах длиной (200 ± 10) мм. Образцы отбирают не менее, чем от 3-х единиц продукции равномерно по длине труб. Испытуемый образец фиксируется в призме и подвергается удару падающим грузом, масса которого равна $(0,8 \pm 0,01)$ кг с высоты падения $(1,5 \pm 0,005)$ м. Диаметр шарообразной части груза, которым наносится удар, равна 50 мм. Время от момента извлечения образца из термостата до момента удара не должно превышать 10 секунд. Результат испытаний считается положительным, если ни на одном образце не обнаружено разрушений, определяемых визуально без применения оптических увеличительных приборов.

5.22 Герметичность соединений труб с резиновым уплотнительным кольцом проверяется на стенде путем нагружения внутренним давлением. Стенд должен быть оборудован системой подачи воды к испытуемым образцам, краном для спуска воздуха и манометром для фиксации внутреннего давления и обеспечивать поддержание испытательного давления 0,1 МПа с точностью $\pm 2\%$ в течение установленного времени испытаний. Соединения должны испытываться по схеме с «ненагруженными торцами». Для этого стенд должен исключать передачу осевой нагрузки на испытуемый узел. Испытываются три узла соединений труб. Длина трубных отрезков должна составлять, мм: 500 ± 10 для диаметров 160 - 200 мм и 750 ± 15 для диаметров 250 - 630 мм. При проведении испытаний собранный образец заполняют водой при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$, удаляют из него воздух, производят нагружение внутренним давлением и выдерживают 15 минут. Образец считают выдержавшим испытания, если падение испытательного давления не наблюдалось в течение всего времени нагружения.

6 Транспортирование и хранение

6.1 Трубы допускается транспортировать любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и требованиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2 Транспортирование следует производить с максимальным использованием вместимости транспортного средства.

6.3 Трубы следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхности – от нанесения царапин. При перевозке трубы необходимо укладывать на ровную поверхность транспортных средств, предохраняя их от контакта с острыми металлическими выступами и ребрами платформы.

6.4 Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы должны производиться при температуре не ниже минус 20°C . Транспортировка труб при более низких температурах допускается только при использовании специальных средств, обеспечивающих фиксацию труб и соблюдении особых мер предосторожности.

6.5 Сбрасывание как отдельных, так и упакованных труб с транспортных средств категорически запрещается.

6.6 Погрузочно-разгрузочные работы на предприятии должны производиться в соответствии с ГОСТ 12.3.020-80.

6.7 Трубы следует хранить в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, преимущественно в неотопливаемых складских помещениях. При хранении в отопливаемых складах трубы следует располагать не ближе одного метра от

отопительных приборов. При длительном хранении на открытом воздухе более трех месяцев трубы должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

Временно (не более одного месяца) Хранить трубы без защиты от УФ лучей допускается на строительных площадках и открытом складе предприятия – изготовителя временно (не более одного месяца).

6.8 При хранении высота штабелей труб не должна превышать, м:

- 2 для 3 месяцев хранения,
- 3 для более 3 месяцев.

7 Указания по эксплуатации

7.1 Эксплуатацию труб в системах водоотведения следует осуществлять с соблюдением требований СН и П 2.04.03-85, СН и П 3.05.04-85, СП 40-102-2000 и территориальных или отраслевых норм, утвержденных в установленном порядке.

7.2. При соблюдении требований СН и П 2.04.03-85, СН и П 3.05.04-85, СП 40-102-2000 и отраслевых или ведомственных норм, утвержденных в установленном порядке, в части проектирования, монтажа и эксплуатации систем водоотведения, а также требований настоящих технических условий.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие труб требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, установленных настоящим документом.

8.2 Гарантийный срок хранения составляет 2 (два) года со дня изготовления труб при условии соблюдения правил их транспортирования и хранения, указанных в п.п.6.2 - 6.8 настоящих технических условий.

Приложение А
(справочное)

Перечень нормативных документов,
на которые имеются ссылки в настоящих
технических условиях.

Обозначение НТД	Наименование нормативного документа	Номер пункта, подпункта в ТУ
1	2	3
ГОСТ 12.1.005-88	Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.	п.2.4
ГОСТ 12.1.007-76	Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.	п.2.4
ГОСТ 12.1.018-93	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования	п.2.3
ГОСТ 12.1.044-98	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	п. 2.6
ГОСТ 12.2.003-91	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.	п. 2.3
ГОСТ 12.2.049-80	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования.	п. 2.3
ГОСТ 12.2.061-82	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам.	п. 2.3
ГОСТ 12.2.062-81	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Ограждения защитные.	п. 2.3
ГОСТ 12.3.020-82	Процессы перемещения грузов на предприятии. Общие требования безопасности	п.6.6
ГОСТ 12.3.030-83	Система стандартов безопасности труда. Переработка пластических масс.	п.2.3
ГОСТ 12.4.004-81	Респираторы фильтрующие противогазовые РПГ-67. Технические условия.	п.2.5

1	2	3
ГОСТ 12.4.028-76	Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия.	п.2.5
ГОСТ 12.4.041-2001	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технологические требования.	п.2.5
ГОСТ 12.3.030-83	Система стандартов безопасности труда. Переработка пластических масс.	п. 2.3
ГОСТ 17.2.3.02-89	Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.	п.3.1
ГОСТ 166-89	Штангенциркули. Технические условия	п.5.8
ГОСТ 868-85	Нутрометры индикаторные с ценой деления 0,01 мм. Технические условия.	п.5.8.
ГОСТ 2226-97	Мешки бумажные. Технические условия.	п.1.5.11
ISO 3127-94	Трубы из термопластов. Определение стойкости к удару.	п.5.21
ГОСТ 3282-68	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия.	п.1.5.3
ГОСТ 3560-82	Лента стальная упаковочная. Технические условия	п.1.5.3
ГОСТ 6507-78	Микрометры. Технические условия.	п.5.8
ГОСТ 7502-89	Рулетки измерительные металлические. Технические условия.	п.5.8
ГОСТ 9142-90	Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия.	п.1.5.11
ГОСТ 9396-88	Ящики деревянные многооборотные. Общие технические условия.	п.1.5.3
ГОСТ 11358-2002	Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия.	п.5.8
ГОСТ 11645-2004	Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов.	п.5.5, п.5.19 Таблица 7 п.4
ГОСТ 12423-66	Пластмассы. Условия кондиционирования и испытания образцов (проб).	п.5.8

ГОСТ 12423-66	Пластмассы. Условия	п.5.8
---------------	---------------------	-------

	кондиционирования и испытания образцов (проб).	
ГОСТ 13514-93	Ящики из гофрированного картона для продукции легкой промышленности. Технические условия.	п.1.5.11
ГОСТ 13841-95	Ящики деревянные для продукции сельскохозяйственного и транспортного назначения. Технические условия.	п.1.5.11
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов	п.1.5.12
ГОСТ 17811-78	Мешки полиэтиленовые для химической продукции.	п.1.5.11
ГОСТ 21650-86	Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования.	п.1.5.3
ГОСТ 27078-86	Трубы из термопластов. Методы определения изменения длины труб после прогрева.	Таблица 7 п.3
ГОСТ Р 51474-99	Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами.	п.1.5.12
ГОСТ Р 51720-2001	Мешки из полимерных пленок. Общие технические условия.	п.1.5.11
СНиП 3.04.03-85	Канализация. Наружные сети и сооружения	п.7.1
СНиП 3.05.04-85	Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации	п.7.1
СП 4102-2000	Проектирование и монтаж трубопроводов для систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования.	.7.1

Приложение Б
(справочное)

Свойства материала труб - полипропилена марки ПП-Б

Наименование показателя	размерность	Значение
Плотность	г/см ³	0,90
Предел текучести при растяжении	МПа	20
Модуль упругости при растяжении	МПа	1150
Относительное удлинение при разрыве	%	>500
Коэффициент линейного теплового расширения 10 ⁴	1/°C	1,2
Диапазон температур монтажа	°C	от -20 до +60
Диапазон температур эксплуатации	°C	до 60, кратковременно до 100

Приложение В
(справочное)

Конструкция и размеры резиновых колец для уплотнения полипропиленовых муфт и раструбов при сборке полипропиленовых труб между собой




Рисунок В 1. Резиновое кольцо для уплотнения труб.

Таблица В.1 Размеры резиновых колец типа

Размеры в мм

DN/ID	200	250	300	400	500	600
D ₁	212,9	266,9	320,0	427,2	534,7	644,1
S ₁	19,5	22,8	27,3	35,3	43,4	51,8

Размеры резиновых колец должны соответствовать параметрам, установленным для соответствующих диаметров труб.

Характеристики резины уплотнительных колец должны соответствовать требованиям нормативной документации на эти изделия и не должны быть ниже значений, приведенных в таблице В.2

Таблица В.2 Свойства резины уплотнительных колец

Наименование показателя	Размерность	Значение
Плотность	г/см ³	-/-
Предел текучести при растяжении	МПа	-/-
Условный модуль упругости при растяжении	МПа	10
Твердость резины, Шор А	ед.	40±5
Относительное удлинение при разрыве	%	1000
Диапазон температур монтажа	°С	-20/+60
Диапазон температур эксплуатации	°С	до 95

Приложение Г
(обязательное)

Порядок оформления и утверждения контрольных образцов внешнего вида.

1 Контрольный образец представляет собой отрезок трубы (каждого вида исполнения), длиной не менее 1500 мм, с нанесенной маркировкой, отобранный от серийно выпущенной партии труб, изготовленной в соответствии с требованиями настоящих технических условий.

2 К каждому контрольному образцу прикрепляют один опломбированный ярлык по форме № 1 в котором указывают:

- условное обозначение трубы;
- наименование предприятия-изготовителя;
- гриф утверждения контрольного образца руководителем предприятия-изготовителя, заверенный круглой печатью с указанием даты утверждения;
- гриф согласования с органом федеральной исполнительной власти, осуществляющим государственный надзор за данной продукцией, заверенный круглой печатью с указанием даты согласования.

3 Контрольные образцы оформляются и утверждаются на каждый номинальный диаметр и тип исполнения труб отдельно в количестве не менее трех.

4 Контрольные образцы утверждаются на срок до пересмотра технических условий.

5 При внесении изменений в п.1 табл. 14 настоящих технических условий контрольные образцы подлежат переутверждению.

6 Контрольные образцы хранятся на заводе-изготовителе.

Форма №1

Установлена _____ 200__ г.

(число, месяц)

Настоящий образец _____,

(наименование или индекс продукции)

изготовленный предприятием _____

(установленное обозначение)

_____, полностью соответствует _____,

(наименование)

(наименование и шифр)

_____ и служит контрольным образцом на срок

(документации)

с _____ 200__ г. по _____ 200__ г.

(месяц, число)

(месяц, число)

Образец эталон на
